

MORT ZA FUGIRANJE PLOČNIKA za sve zahtjeve

Operativne i dekorativne površine obložene pločama postavljaju visoke zahtjeve mortovima za fugiranje. Oni trebaju propuštati vodu i biti otporni na ulja, soli i pogonska goriva. Trebaju biti jako opteretivi i povoljni za strojno čišćenje ulica, kao i povoljni za okoliš. Moraju se nanositi bez stanke.

Mort za fugiranje pločnika

Jednostavna obrada sa uobičajenim alatom koji se koristi na gradilištu

Jednostavno čišćenje alata i površina s vodom

Čvrste, veoma opteretive fuge smanjuju rizik od nezgoda

Otporan na sol za posipanje, ulja i pogonska goriva, te na smrzavanje

Lagano čišćenje pločnika, nema ispiranja pijeska

Prilagođen je boji pijeska i zbog toga ima prirodan izgled

Nakon sušenja nije potrebna nikakva daljnja obrada

Povoljan za okoliš



1. korak: cijeli mort raspodijeliti po pločniku s gumenom gladilicom i unijeti ga u fuge.



2. korak: Višak materijala odmah skinuti s gumenom gladilicom.



3. korak: Fuge obraditi unutar 5 minuta intenzivnim četkanjem uzduž i poprijeko s mekanom, vlažnom četkom.

Savjetovanje i prodaja:



Zastupstvo za RH:
ARP d.o.o.
Zelengradska ulica 71,
Biškupec Zelinski,
10 380 Sveti Ivan Zelina
tel. ++385 1 20 30 720
fax. ++385 1 20 30 728
www.remmers.com.hr



OBLIKOVANJE PLOČNIKA

1- i 2-komponentni mort za fugiranje pločnika za sve zahtjeve



Jedno od najvažnijih postignuća antičkog Rimskog carstva bile su popločene ulice, koje su se protezale tisućama kilometara.

To je bila civilizacija koja je težila sigurnom i brzom putovanju ljudi, informacija i dobara. Tadašnja postignuća su danas mnogima osnova za prigovor. Popločenje krajolika, a gdje je priroda?

Ako realno razmišljamo dolazimo do zaključka da ne postoji alternativa za naše popločene ulice, trgove i staze.

Mi i naša vozila, od bicikla i kolica za bebe pa sve do teretnjaka potonuli bismo u blato, i ne bismo daleko dogurali!

Ali ako za pločnike ne postoji alternativa, onda molimo da je materijal za izradu povoljan za okoliš!

Remmers-ov program fuga za popločenje nudi vam takvu mogućnost.

Ovdje su ujedinjeni protivni zahtjevi: s jedne strane mreža fuga koja ima sposobnost drenaže, dakle propušta kišnicu u podlogu, a s druge strane tako čvrsta da se površine mogu čistiti, a da se pri tome fuga ne ošteti.

To je ekološka prednost!

Pješačke zone i promet

PFLASTERFUGENMÖRTEL 2K

Za prometne površine s malim opterećenjem kao što su npr. parkirališta, ulazi za aute ispred kuće i u dvorištu, pješačke zone. Posebno povoljan za novo popločenje.

Baza:

Gotovi formulirani mort za fugiranje pločnika na bazi epoksidne smole.

Komponenta A:

ca. 1,76 g/cm³ (77:1)

Komponenta B:

ca. 0,96 g/cm³

Vrijeme za obradu:

40 min. kod 20° C

Otpornost na pritisak:

(7 dana): 30,0 N/mm²

Čvrstoća na vlak pri savijanju:

(7 dana): 10,0 N/mm²

Boja / Granulacija:

antracit Art.-Nr. 1167

sivi fini Art.-Nr. 1168

sivi grubi Art.-Nr. 1169

boja pijeska fini Art.-Nr. 1175

boja pijeska grubi Art.-Nr. 1176

Oblik pošiljke:

Bijela limena kanta od 10, 35 kg

Vrećica od 35 kg

Pješačke zone i promet

PFLASTERFUGENMÖRTEL M

Hidraulički brzovezni mineralni mort za fugiranje pločnika od betonskih ploča i ploča od prirodnog kamena, prirodnih ploča i onih od umjetnog kamena velikog formata, prirodnih i betonskih elemenata.

Baza:

Specijalni cementi, kvalitetni dodaci (DIN 4226), posebni aditivi i dodatne tvari.

Boje:

cementno-siva

Granulacija:

0-2 mm

Širina fuga:

4 do 30 mm

Vrijeme obrade:

najmanje 60 minuta

Otpornost na pritisak:

> 25 N/mm²

Oblik pošiljke:

Papirne vreće od 25 kg

Br. proizvoda: 0330

Cestovni promet

PFLASTERFUGENMÖRTEL 2K WA

Posebno povoljan za fuge za popločenje u podlozi od betona i morta, jako opteretive prometne površine kao npr. ceste u opskrbnim centrima, parkirališta i zone za utovar. Povoljan za strojno čišćenje ulica. Ova kvaliteta nema sposobnost drenaže.

Baza:

Gotovi formulirani mort za fugiranje pločnika na bazi epoksidne smole.

Komponenta A:

ca. 1,79 g/cm³ (39:1)

Komponenta B:

ca. 1,02 g/cm³

Vrijeme za obradu:

35 min. kod 20° C

Otpornost na pritisak:

(7 dana): 50,0 N/mm²

Čvrstoća na vlak pri savijanju:

(7 dana): 15,0 N/mm²

Boja: boja pijeska

Oblik pošiljke:

Bijela limena kanta od 10, 35 kg

Br. proizvoda 1174

Pješačka područja, vrtovi

PFLASTERFUGENMÖRTEL 1K

Idealno povoljan za lagano opterećene površine kao što su perivoji i staze, unutarnji dijelovi dvorišta, prostori pred objektima i staze isključivo za pješake, kao i za popravke na starim popločenim površinama.

Baza:

Gotovi formulirani mort za fugiranje pločnika na bazi polibutadina

Gustoća:

ca. 1,7 g/cm³

Baza veziva:

Polibutadin-olibuten

Vrijeme za obradu:

30 min. kod 20° C

Otpornost na pritisak:

(7 dana): 11,0 N/mm²

Čvrstoća na vlak pri savijanju:

(7 dana): 7,0 N/mm²

Boje:

boja pijeska Art.-Nr. 1205

siva Art.-Nr. 1206

Oblik pošiljke:

Bijela limena kanta od 30 kg

MORT ZA FUGIRANJE PLOČNIKA od Remmers-a

Popločenje kao oblikovni element prometnog, stambenog i životnog područja

1- i 2-komponentni, za sve vrste zahtjeva

Otporan na pogonska goriva i sol za posipavanje, te na smrzavanje



Detaljnije informacije kao i Tehničke listove naći ćete na www.remmers.de ili www.remmers.com.hr